



Nátěr na betonovou dlažbu

- PU Beton- & Pflasterlasur -

Polyuretanem vylepšený nátěr pro venkovní použití



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	200
	Balení	2,5 l
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	03
	Číslo výrobku	
antracit	7778	■
červená	7779	■
transparentní	7780	■

Spotřeba

Cca 170 ml/m² na jednu vrstvu nátěru, v závislosti na stavu podkladu



Oblasti použití



- Pro savé, minerální nebo zvětralé podklady v exteriéru
- Nevhodný pro klinkerovou dlažbu a vymývaný beton
- Použití na soukromých pozemcích

Vlastnosti výrobku



- Vysoce kvalitní renovační nátěr na beton a dlažbu
- Velmi dobrá odolnost proti světlu

Údaje o výrobku

Hustota	1,05 g/cm ³
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Další informace


➤ [Farbtonkarte](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený volných částí, prachu, zbytků bednicích prostředků, oleje a mastnoty.
- **Příprava podkladu**
Po vyčištění nechte podklad vyschnout.



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +30 °C.

Před použitím dobře promíchejte.

Materiál nanášejte rovnoměrně natíráním nebo válečkem.

Aplikujte pouze za suchého počasí a při teplotě nejméně 10 °C.

V závislosti na podkladu naneste v případě potřeby druhou vrstvu.

Upozornění při zpracování

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte přílnavost nátěru k podkladu a odstín.

Vyhnete se stojaté vodě.

Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

Během aplikace a nejméně 12 hodin po aplikaci nesmí do reakčního procesu pronikat žádná dodatečná vlhkost.

■ Schnutí

Suchý povrch: po cca 2 hodinách

Přetíratelný: po cca 12 hodinách

Plně zatížitelný: po cca 24 hodinách

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zpomalují schnutí.


Nářadí / čištění



Malířský štětec nebo plyšový váleček

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněně před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Biocidní přípravek

Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instrukcí, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.