

# Bona Mix&Fill

## Technický list

**Bona Mix&Fill je spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevným brusným prachem vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona. Umožňuje podlahářům nabídnout kompletní systém na vodní bázi.**

- Pod všechny lakové a olejové systémy Bona
- Bez škodlivých rozpouštědel
- Bez nepříjemného zápachu
- Vyplní spáry a nepropadá se
- Na vodní bázi, avšak antikorozní (žádné skvrny od rzi)
- Rychleschnoucí
- Snadno brousitelný
- Vždy správný barevný odstín spár

### Technická data

Typ produktu:	akrylátová disperze
VOC:	10g/litr
Směšovací poměr:	míchejte na hustotu podobnou řídké kaši
Doba schnutí:	cca. 20 min , v závislosti na šířce a hloubce tmelených spár
Nářadí k aplikaci:	nerezová špachtle
Spotřeba:	cca. 10 m <sup>2</sup> /litr, v závislosti na šířce a hloubce tmelených spár
Bezpečnost:	neklasifikován
Trvanlivost:	nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5 <sup>0</sup> C do +25 <sup>0</sup> C
Likvidace odpadů:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly beze zbytků produktu jsou recyklovatelné.
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

*\*při normálních klimatických podmínkách 20<sup>0</sup>C/60% relativní vlhkosti vzduchu*

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva by se mělo použít brusivo P100-120. Brusný prach z tohoto broušení se má ponechat.

### Aplikace

**Upozornění:** Před použitím důkladně protřepat.

Bona Mix&Fill se míchá s brusným prachem vzniklým z broušení podlahy na hustotu vhodnou pro aplikaci nerezovou špachtlí. Takto připravený tmel se celoplošně nanáší na podlahu. Větší spáry mohou vyžadovat dodatečné přetmelení.

Pozn.: Bona Mix&Fill není vhodný pro tmelení spár širších než 2 mm.

Doba schnutí: cca. 20 minut při 20<sup>0</sup>C/55% relativní vlhkosti vzduchu. Tato doba může být delší, pokud byly tmeleny hlubší nebo širší spáry.

AKTUALIZACE 11/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Mix&Fill

## Technický list

Po vytvrzení tmelu Bona Mix&Fill se podlaha znovu přebrousí až na holé dřevo brusivem se zrnitostí P100-120 a pokud je třeba, se povrch přebrousí systémem Bona Scrad. Pak lze podlahu ošetřit některým z lakových nebo olejových systémů Bona.

### Údržba

Bona Mix&Fill musí být vždy ošetřen lakem nebo olejem, aby byl přípravek chráněn před vniknutím vlhkosti atd.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz) v sekci údržba.

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

AKTUALIZACE 11/2015  
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>