

03 Wood Tex Transparent

Flügger Wood Tex je produkt na vodní bázi na vnější dřevo. Dřevu dodávají povrch vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům s maximální životností, leskem a barevnou stálostí. Produkty se snadno nanášejí a rychle schnou.



Vlastnosti produktu

Polomatná transparentní ochrana dřeva, která zanechává viditelnou žilnatou strukturu dřeva. Zabraňuje tvorbě plísní a růstu plísní na povrchu.

Jednoduchá aplikace

Jednoduchá údržba

Obsahuje UV filtr

Použití produktu

Stavební konstrukce jako okapy, štítové obklady a fasády. Lehké druhy dřeva, jako je borovice nebo smrk, včetně dřeva tlakově nebo vakuově upraveného. Podklad musí být natřen základním nátěrem nebo předem ošetřen transparentním mořidlem na dřevo.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k ošetření nátěrem.

Nesmí dojít k nedostatečně chráněnému příčnému řezu dřeva, lapačům vody nebo riziku akumulace vody.

Vlhkost dřeva před nátěrem max.: Okna a dveře: 12 % ± 3; Přesahy, ploty a obklady: 18 %.

Před úprava

Uvolněná skvrna dřeva, barva a rozpadlá dřevěná vlákna musí být odstraněna čištěním a broušením.

Odstraňte nečistoty, špínu, mastnotu a křídový materiál pomocí Facade Clean.

Řasy, plísně a plísně musí být odstraněny čištěním Facade Anti-green.

Zaoblete ostré hrany pro nejlepší možnou krycí schopnost

Všechny holé dřevěné části musí být ošetřeny před nebo bezprostředně po montáži.

Nové nebo holé očištěné dřevo musí být natřeno základním nátěrem Flügger 01 Wood Tex Priming Oil

Podklad, který byl neošetřen déle než 4 týdny, je třeba očistit a odstranit uvolněná dřevěná vlákna.

Nejlepší životnost se dosáhne dvěma nátěry.

Vnímaný odstín závisí na podkladu, savosti a počtu ošetření.

Aplikace

Štětec, váleček nebo sprej.

Pokud nanášíte válečkem nebo sprejem, pak přetřete štětcem.

Vyberte si vhodné nástroje pro požadovaný povrch.

Nanášejte mokré do mokrého a dokončete štětcem ve stejném směru.

Vždy používejte stejnou šarži čj. pro souvislé/nepřerušované povrchy.

Chlad nebo teplo mohou ovlivnit viskozitu materiálu

Teplota materiálu při stříkání musí být min. 15 °C.

Nesmí se vytvářet kondenzát.

Vyhňte se práci na přímém slunci.

Chladné počasí a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí, úplné vytvrzení a interval mezi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Vždy aplikujte testovací ošetření, abyste zkontrolovali a akceptovali přilnavost a výsledky.

Očekávané výsledky

Polomatné a průhledné. Předpokládaná životnost: 8 let.

Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, struktury, použití a expozici. Očekávaná životnost může být tedy kratší nebo delší, než je uvedeno. Může dojít ke křídování výrazných odstínů v důsledku přebytku pigmentu.

Neblokuje škrtnutí bulků nebo vodou rozpustných barviv.

Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy. Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení.

Informace o životním prostředí

Náradí očistěte od barvy a omyjte vodou. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si uschovejte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

Skladování: V chladu, bez mrazu a těsně uzavřeno

Doplňující informace

Pro tento produkt je vydáno: Environmentální prohlášení o produktu

Technické údaje

Typ produktu	Moridlo na drevo
Lesk	Polomatná
Hustota (kg/l)	1.02
Hmotnostná sušina %	22
Objemová sušina %	20
Normatívna spotreba (m ² /l.)	8
Dlhá výdatnosť (m ² /l)	10
Krátka výdatnosť (m ² /l)	6
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +5 °C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Čas schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	1
Pretierateľný pri 20° C, 60 % RH (hodiny)	4
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	Voda

Aktuálna verzia TL

november 2022

Nahrádza verziu TL

máj 2022