


TECHNICKÝ LIST OTEX AKVA VODOU RIEDITELNÝ PŘILNAVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

POPIS VÝROBKU

Rychleschnoucí vodou ředitelný přilnavý základní nátěr.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný jako základní nátěr a mezivrstva pro nové i předtím natřené povrchy. Otex Akva dobře přilne k povrchům, které vyžadují speciální přilnavost, jako je sklo, dlaždice, sklolaminát, melamin, PVC plasty, hliník, pozinkovaný plech, a povrchy natřené alkydovými a kyselinou vytvrzenými barvami (katalytickými barvami). Vhodné i pro dřevěné, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky a kovové povrchy v prostorách v interiéru. Není vhodný pro údržbu povrchů natřených nitrocelulózovým lakem.
- Doporučuje se na povrchy v interiéru, které vyžadují vynikající přilnavost a vnější okenní rámy natřené s polyuretanovými a kyselinou vytvrzenými barvami (katalytickými barvami).



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BARVY	A Báze
BAREVNÉ ODSTÍNY	Vzorník: Symphony, Feel the color, Feel the color 2020.
STUPEŇ LESKU	Matný
VYDATNOST	6-8 m ² /l.
BALENÍ	0,225L, 0,9l, 2,7l, 9l.
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,013 "-0,015". Ředění: 0-5 % obj.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35 %
HUSTOTA	1,3 kg/l, ISO 2811
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek: po cca 1 hod. Přetíratelný s Otex Akva: po cca 2 hod. Přetíratelný s vrchním nátěrem: po cca 5 hod.
VOC	EU VOC limitní hodnota (kat. A/i) 140 g/l (2010). Otex Akva obsahuje VOC / max. 140 g/l.
ŘEDIDLO	Voda.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nástroje čistěte vodou. Odstraňte přebytečnou barvu z nástrojů. Tikkurila Pensselipesu (čisticí prostředek na nářadí) se doporučuje použít k odstranění trochu ztvrdlé barvy.
SKLADOVATELNOST	Chraňte před mrazem.

TECHNICKÝ LIST
OTEX AKVA
VODOU RIEDITEĽNÝ PRIĽNAVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolí musí být minimálně + 8 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Nízká teplota (cca +15 °C) a vyšší vlhkost (50-70 % RH) prodlužují dobu, po kterou se barva může udržovat otevřená a usnadní aplikaci.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch očistěte odstraněním nečistot a prachu. Povrchy vyžadující speciální přilnavost omyjte čisticím prostředkem Maalipesu a opláchněte vodou. Zmatňuje povrch broušením. Odstraňte prach po broušení.

Předtím natřené povrchy:

Povrch omyjte čisticím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Zmatňuje povrch broušením. Odstraňte prach po broušení.

APLIKACE:

Před použitím důkladně promíchejte Otex Akva a pokud je to nutné, ředte vodou. Aplikujte štětcem, válečkem, natěračí podložkou nebo sprejem. Na velkých plochách se nejprve doporučuje natřít nátěr například nábytkovým válečkem a potom vyrovnat nátěr štětcem. Doporučujeme používat syntetické štětce s více větvenými štětinami.

Povrch může být dokončen po 5 hodinách s vrchní barvou Unica Akva nebo Helmi.

ÚDRŽBA POVRCHU:

V případě potřeby nejdříve po cca. 1 měsíci od natírání:

Použijte neutrální saponát (pH 6-8) a měkký kartáček, houbu nebo čistící hadřík. Velmi znečištěné povrchy čistěte s hadříkem nebo houbou a mírně alkalickým (pH 8-10) čisticím prostředkem. Produkt dosáhne svou konečnou tvrdost a trvanlivost za normálních podmínek po jednom měsíci, proto se s povrchy musí manipulovat opatrně během několika týdnů. Pokud se povrchy musí čistit hned po povrchové úpravě, jemně je očistěte měkkým kartáčem nebo vlhkým čistícím hadříkem.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST :

Noste ochranné rukavice Výstraha! Při stříkání mohou vzniknout nebezpečné Vdechnutelná kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ON (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na konzervaci během skladování. Obsahuje C (M) IT / MIT (3: 1).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU:

Zlikvidujte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné, suché plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Výrobce: : Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.